

TECHNISCHES DATENBLATT

03/89

MISCHSAND


Mischprodukt aus den Sandsorten
Grob-, Mittel- und Feinsand

DICHTE 2,7 g/cm³

SCHÜTTDICHTe 1,6 g/cm³

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
(Trockensiebung)

Korngröße	Durchgang
6,3 mm	99,9 %
4,0 mm	99,4 %
2,0 mm	89,6 %
1,0 mm	69,8 %
0,5 mm	43,0 %



SPLITTSAND GROB


Körnung ca. 0/70

DICHTE 2,6 g/cm³

SCHÜTTDICHTe 1,5 g/cm³

KORNGRÖSSENVERTEILUNG
(Trockensiebung)

Korngröße	Durchgang
12,5 mm	84 ... 96 %
6,3 mm	49 ... 83 %
4,0 mm	20 ... 55 %
2,0 mm	7 ... 29 %
1,0 mm	4 ... 17 %



Durch dieses Datenblatt wird die vorhergehende Ausgabe ungültig. Die in unseren Datenblätter und Druckschriften angegebenen Werte sind Ergebnisse sorgfältiger Untersuchungen, stellen jedoch keine Spezifikation dar, sondern sind Durchschnittswerte ohne Rechtsverbindlichkeit. Garantien für ihre Richtigkeit können weder gegeben noch aus ihnen abgeleitet werden. Für die Verletzung von Patent- oder anderen Schutzrechten wird nicht gehaftet.