

## Aspolit F40

Aspanger Aspolit ist ein spezieller 3-Komponenten-Füllstoff, bestehend aus den Mineralien Muskovit, Quarz und Chlorit aus der eigenen Lagerstätte. Nähere Details dazu finden Sie sowohl im Produktübersichtsblatt Aspanger Aspolit als auch auf [www.aspanger.com](http://www.aspanger.com)


Allgemeine Informationen	Dichte (g/cm <sup>3</sup> ) ISO 787/10-1981	2,75
	Mohs'sche Härte Glimmer	2,5
	Mohs'sche Härte Quarz	7
	FMY-Wert (%)	77
	Wassergehalt (%) ISO 787/2-1981	<1
	pH-Wert ISO 787/9-1981	9,5
	Ölzahl (g/100g) ISO 787/5-1980	21
	Spez. Oberfläche (m <sup>2</sup> /g)	7
	Schüttgewicht (g/l)	520
Chemische Analyse	SiO <sub>2</sub>	69,0 %
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15,5 %
	K <sub>2</sub> O	6,5 %
	CaO	0,5 %
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2,0 %
	MgO	2,8 %
	TiO <sub>2</sub>	0,5 %
	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,2 %
Glühverlust	3,0 %	

# Aspolit F40

Korngrößenverteilung  
 Sedigraph 5120

d98  
 d90  
 d50  
 d30

20,0 µm  
 9,0 µm  
 4,0 µm  
 2,5 µm



Durch dieses Datenblatt wird die vorhergehende Ausgabe ungültig. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Werte sind Ergebnisse sorgfältiger Untersuchungen, stellen jedoch keine Spezifikation dar, sondern sind Durchschnittswerte ohne Rechtsverbindlichkeit. Garantien für ihre Richtigkeit können weder gegeben noch aus ihnen abgeleitet werden. Für die Verletzung von Patent- oder anderen Schutzrechten wird nicht haftet.

REV 4/06-2018

Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH & Co KG  
 Neustift am Hartberg 25  
 A-2870 Aspang  
 Tel.: +43 2642 52355-0  
 Fax.: +43 2642 52673  
 E-Mail: office@aspanger.com  
 Homepage: www.aspanger.com