

MICA Cosmetics F

Aspanger Glimmer ist ein Muskovit-Glimmer aus der eigenen Lagerstätte. Nähere Details dazu finden Sie sowohl im Produktübersichtsblatt Aspanger Glimmer als auch auf www.aspanger.com


Allgemeine Informationen	Dichte (g/cm ³) ISO 787/10-1981 Mohs'sche Härte FMY-Wert (%) Wassergehalt (%) ISO 787/2-1981 pH-Wert ISO 787/9-1981 Ölzahl (g/100g) ISO 787/5-1980 Spez. Oberfläche (m ² /g) Schüttgewicht (g/l)	2,85 2,5 83 < 1 9,5 28 17 340
Chemische Analyse	SiO ₂ Al ₂ O ₃ K ₂ O CaO Fe ₂ O ₃ MgO TiO ₂ Na ₂ O P ₂ O ₅ MnO Glühverlust bei 600 °C	51,5 % 27,0 % 10,0 % 0,4 % 2,9 % 2,8 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,03 % <2 %
Schwermetalle	As (mg/kg) Sb (mg/kg) Hg (mg/kg) Cd (mg/kg) Pb (mg/kg)	<2 <1 <1 <0,1 <5
Mikrobiologie	Gesamtzahl aerober mesophiler Bakterien KBE/g Gesamtzahl Hefe KBE/g Gesamtzahl Schimmelpilze KBE/g Enterobacteriaceae KBE/g Koliforme Bakterien mpn/g Pseud. aeruginosa KBE/25g E. coli KBE/25g Staph. aureus KBE/25g Candida albicans KBE/25g	Max. 100 Max. 100 Max. 100 Max. 10 Max. 3 nn nn nn nn



MICA Cosmetics F

Korngrößenverteilung
CILAS

d98	17,5 µm
d90	12,5 µm
d50	7,5 µm
d30	5,5 µm
d10	3,0 µm



Durch dieses Datenblatt wird die vorhergehende Ausgabe ungültig. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Werte sind Ergebnisse sorgfältiger Untersuchungen, stellen jedoch keine Spezifikation dar, sondern sind Durchschnittswerte ohne Rechtsverbindlichkeit. Garantien für ihre Richtigkeit können weder gegeben noch aus ihnen abgeleitet werden. Für die Verletzung von Patent- oder anderen Schutzrechten wird nicht gehaftet.

REV 3/12-~~2020~~



COSMOS
APPROVED

Aspanger Bergbau und Mineralwerke GmbH & Co KG
Neustift am Hartberg 25
A-2870 Aspang
Tel.: +43 2642 52355-0
Fax.: +43 2642 52673
E-Mail: office@aspanger.com
Homepage: www.aspanger.com