



MICA L

Aspanger Glimmer ist ein Muskovit-Glimmer aus der eigenen Lagerstätte. Nähere Details dazu finden Sie sowohl im Produktübersichtsblatt Aspanger Glimmer als auch auf www.aspanger.com

Allgemeine Informationen	Dichte (g/cm ³) ISO 787/10-1981	2,85
	Mohs'sche Härte	2,5
	FMY-Wert (%)	77
	Wassergehalt (%) ISO 787/2-1981	< 1
	pH-Wert ISO 787/9-1981	9,5
	Ölzahl (g/100g) ISO 787/5-1980	17
	Spez. Oberfläche (m ² /g)	8
	Schüttgewicht (g/l)	520
Chemische Analyse	SiO ₂	51,5 %
	Al ₂ O ₃	27,0 %
	K ₂ O	10,0 %
	CaO	0,4 %
	Fe ₂ O ₃	2,9 %
	MgO	2,8 %
	TiO ₂	0,4 %
	Na ₂ O	0,2 %
	P ₂ O ₅	0,2 %
	MnO	0,03 %
Glühverlust bei 600°C	<2,0 %	




MICA L

Korngrößenverteilung
Sedigraph 5120

d98
d90
d50
d30

30,0 µm
16,5 µm
7,5 µm
5,5 µm



Durch dieses Datenblatt wird die vorhergehende Ausgabe ungültig. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen werte sind Ergebnisse sorgfältiger Untersuchungen, stellen jedoch keine Spezifikation dar, sondern sind Durchschnittswerte ohne Rechtsverbindlichkeit. Garantien für ihre Richtigkeit können weder gegeben noch aus ihnen abgeleitet werden. Für die Verletzung von Patent- oder anderen Schutzrechten wird nicht haftet.

REV 2/06-2018