



MICA SFG40

Aspanger MICA ist ein Muskovit-Glimmer, welcher zu 100% aus der eigenen Lagerstätte abgebaut und aufbereitet wird. Die eigenen Rohstoffvorkommen - nur 70 km südlich von Wien - reichen für über 100 Jahre. Nähere Details dazu finden Sie auf www.aspanger.com


Allgemeine Informationen	Dichte (g/cm ³) ISO 787/10-1981	2,85
	Mohs'sche Härte DIN-EN-15771	2,5
	FMY-Wert (%) ISO 2470	83
	Wassergehalt (%) ISO 787/2-1981	< 1
	pH-Wert ISO 787/9-1981	9,5
	Ölzahl (g/100g) ISO 787/5-1980	28
	Schüttgewicht (g/l) DIN ISO 697	340
Chemische Analyse	SiO ₂	51,5 %
	Al ₂ O ₃	27,0 %
	K ₂ O	10,0 %
	CaO	0,4 %
	Fe ₂ O ₃	2,9 %
	MgO	2,8 %
	TiO ₂	0,4 %
	Na ₂ O	0,2 %
	P ₂ O ₅	0,2 %
	MnO	0,03 %
Glühverlust bei 600°C	<2,0 %	

MICA SFG40

Korngrößenverteilung
Sedigraph 5120 /
Mastersizer 3000E

d98
d90
d50
d40

9,0 µm / 21,0 µm
6,0 µm / 16,0 µm
2,7 µm / 8,0 µm
1,9 µm / 7,0 µm



Durch dieses Datenblatt wird die vorhergehende Ausgabe ungültig. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Werte sind Ergebnisse sorgfältiger Untersuchungen, stellen jedoch keine Spezifikation dar, sondern sind Durchschnittswerte ohne Rechtsverbindlichkeit. Garantien für ihre Richtigkeit können weder gegeben noch aus ihnen abgeleitet werden. Für die Verletzung von Patent- oder anderen Schutzrechten wird nicht gehaftet.

REV 6/02-2023